



IROGRAN A92 K 5031 是一种聚醚型的热塑性聚氨酯，适用于要求耐低温、耐高温、耐水解以及低压缩变形率的应用。

IROGRAN A92 K 5031 属于亨斯迈高性能注塑产品系列。该产品适合生产密封件、辊轮及其他技术部件。

性能特点

- 优异的耐磨损性能
- 压缩变形率低
- 注塑成型周期短
- 耐水性优异
- 可承受较大动态载荷

表 1: 典型物性

		物理性能					
物性	备注	DIN	单位	数值	ASTM	单位	数值
硬度	M	53505	ShoreA	92	D-2240	ShoreA	92
硬度	M	53505	ShoreD	46	D-2240	ShoreD	46
拉伸强度	M	53504	MPa	54	D-412	psi	5655
断裂伸长	M	53504	%	580	D-412	%	580
100%伸长模量	M	53504	MPa	11.4	D-412	psi	1658
300%伸长模量	M	53504	MPa	18	D-412	psi	2610
抗撕裂强度	M	53515	N/mm	72	D-624	pli	742
磨损量	M	53516	mm ³	20		in ³	0.0012
模塑收缩率	M		%	0.84	D-955	%	0.84
压缩变型 70℃, 24 小时	M	53517	%	26	D-395	%	26
压缩变型 100℃, 24 小时	M	53517	%	30	D-395	%	30
注塑收缩率	M		%	1.0	D-955	%	0.010
比重	M	ISO1183-1	Kg/c m ³	1.13	D-792		1.13

M=符合 DIN 和 ASTM 要求的注塑样件。样件测试前在 120℃温度下处理 24 小时

更新日期: 2012 年 05 月 26 日





聚合物选择

在选择该产品前，用户必须确信该产品可以满足所有操作及终端用户要求。在此前提下如果要改变产品的应用、使用条件或进行其它可能影响最终产品性能的改变，都必须先进行慎重考虑，然后再进行相关试验。具体问题的解决方案以及应用支持，请与 IROGRAN TPU 技术服务部门联系。

健康及安全建议

在试验产品之前，所有相关人员都必须清楚认识到采取相应防护措施的必要性。详细信息请见亨斯迈公司提供的材料安全数据单。

供应及存储

IROGRAN A92 K 5031 为切片状，以 25 公斤防水袋包装。每个拖板 45 包并用收缩膜包裹。

IROGRAN TPU 保质期从运输日算起至少为 12 个月。产品应保持原厂包装并存储于阴凉干燥处。

外观

类型：碎片

堆积密度：740kg/m³

材料准备

IROGRAN TPU 出厂时已经预干燥且用防水袋包装。但是为了保证加工顺利，IROGRAN A92 K 5031 在加工前必须再进行干燥。干燥条件如下：

-热风干燥：110℃，4 小时

-除温干燥：100℃，3.5 小时

-露点：-30℃/-22°F

如需咨询加工过程添加剂使用的相关信息请与 IROGRAN TPU 技术服务部门联系。

表 2：典型加工参数

体积熔融指数	
[210℃/21.6kg]	80cm ³ /10min
注塑加工	
温度分布	℃
机筒一区	210-230
机筒二区	210-230
机筒三区	210-230
喷嘴	210-230
模温	25-70

虽然我们相信本数据单所含信息及建议准确无误，但该数据单并非质量保证书。在任何情况下，使用者有责任决定该数据单所含信息和建议的适用性以及该产品的具体用途。本数据单中所含任何信息均无意建议侵犯任何专利或其他知识产权，我们不对任何侵权行为承担责任。本数据单含任何信息都不应被视为任何知识产权的授权证明。除非明确协商同意，本数据单所指产品的销售应遵从亨斯迈国际有限公司或其附属公司的相关条款。亨斯迈聚氨酯是亨斯迈国际有限责任公司的一个国际性业务部门。亨斯迈聚氨酯通过亨斯迈的附属公司开展业务，如美国的亨斯迈国际有限责任公司和荷兰的亨斯迈么人有限公司。

IROGRAN® 是亨斯迈有限责任公司或其附属公司在一个国家（非所有国家）的注册商标。

亨斯迈国际有限责任公司或其附属公司版权所有-2003 年

注：该数据单原版为英文，该中译版若与英文版之间有冲突则以英文版为准。

更新日期：2012 年 05 月 26 日